

BLACK

ІННОВАЦІЙНІ ПОКРІВЕЛЬНІ МЕМБРАНИ
У ЯКОСТІ **CREATON**

BLACK

ІННОВАЦІЙНІ ПОКРІВЕЛЬНІ МЕМБРАНИ
У ЯКОСТІ **CREATON**

Нова лінійка інноваційних, функціональних і довговічних мембран для скатних покрівель і фасадів. Розроблена до найдрібніших деталей експертами CREATON для покрівельників, які очікують надійності при монтажі покрівлі за будь-яких умов.

Вона виготовлена з найкращих доступних матеріалів, з використанням найсучасніших технологій і на основі майже 140-річного досвіду CREATON в покрівельній індустрії. Це дає інвестору впевненість у довговічності покрівлі на довгі роки.

01

ВІДМІННА ЯКІСТЬ І ЦІНА

Найкращі у своєму класі моделі мембран з найвищими показниками гідроізоляції, паропроникності та стійкості до механічних пошкоджень за вигідною ціною.

02

ДЕТАЛЬНА ПІДГОНКА

Продукти дозволяють створити довговічну нужно поставити пропуск і функціональний початковий покрівельний шар, який ідеально поєднується з черепицею та іншими рішеннями з портфоліо бренду CREATON.

03

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ РІШЕНЬ

Асортимент мембран з різними параметрами дозволяє підібрати початковий покрівельний шар, який відповідає всім вимогам конструкції покрівлі та індивідуальним потребам інвестора.

04

ПРОСТИЙ ТА ШВИДКИЙ МОНТАЖ

Унікальні подвійні клейкі смуги зі збільшеною шириною не менше 50 і 80 мм і висока в'язкість навіть при низьких температурах гарантують комфортний і точний монтаж.

UniBLACK+

UniBLACK

Якість за неперевершеною ціною

Легка і міцна тришарова поліпропіленова мембрана, призначена для використання на кроквах і суцільній дощаній обшивці. Вона забезпечує належний рівень захисту покрівлі при відмінному співвідношенні ціни та якості. Інтегровані подвійні клейкі смуги підвищують повітронепроникність і теплотехнічні характеристики будівлі.



Також доступна у версії UniBLACK без інтегрованих клейких смуг.



160 г/м²



від 16 градусів



дах / фасад

SolidBLACK+

SolidBLACK

Виняткові параметри та довговічність

Функціональна тришарова мембрана з високою паропроникністю і підвищеною механічною міцністю. Надійне рішення з точки зору експлуатаційних характеристик завдяки збільшеній граматурі (щільності) до 190 г/м². Інтегровані подвійні клейкі смуги підвищують повітронепроникність і теплотехнічні характеристики будівлі.



Також доступна у версії SolidBLACK без інтегрованих клейких смуг.



190 г/м²



від 16 градусів



дах / фасад

DuraBLACK+



Максимальна стійкість до пошкоджень та УФ-випромінювання

Мембрана з вищою за середню стійкістю до механічних пошкоджень завдяки використанню трьох шарів нетканого полотна загальною граматурою (щільністю) до 250 гр/м². Має відмінні експлуатаційні властивості з точки зору паропроникності та водонепроникності. Мембрана має дві інтегровані клейкі смуги в стандартній комплектації.



Унікальна армована функціональна плівка гарантує підвищену стійкість до УФ-випромінювання протягом 6 місяців.



250 г/м²



від 12 градусів



дах / фасад

ProBLACK+



Інноваційна в усіх відношеннях

Сучасна мембрана, виготовлена за унікальною технологією PS-TPU, гарантує довготривалий захист і повну гідроізоляцію навіть при дуже малих кутах нахилу даху. Рекомендується для покрівель з особливими вимогами до герметичності, енергоефективності та термостійкості.



Підвищена термостійкість забезпечує повну сумісність з фотоелектричною системою VARIO бренду CREATON.



210 г/м²



від 7 градусів



дах / фасад

	Pro BLACK+	Dura BLACK+	SolidBLACK+	SolidBLACK	UniBLACK+	UniBLACK
Матеріал	Поліестер + Поліуретан	Поліпропілен				
Граматура (щільність) (г/м²)	210	250	190	190	160	160
Клас водостійкості	W1					
Паропроникність (Sd)	0,12	0,04	0,03			
Пожежна класифікація	B/D*	F				
Термостійкість °C	-40/+120	-40/+80				
Стійкий до УФ- випромінювання (місяці)**	6		3			
Міцність на розтяг повздовж/ поперек (Н/50мм)	400/300		320/220		320/210	
Мінімальний кут нахилу покрівлі (градуси)	7	12	16			
Можна використовувати при суцільній дощаній обшивці	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Можна використовувати на фасадах	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дві інтегровані клейкі смуги	✓	✓	✓	-	✓	-
Ширина клейких смуг	110/110 mm	50/80 mm		-	50/80 mm	-
Розміри рулону (м)	1,5 x 50					
Загальна площа поверхні мембрани (м²)	75					
Кількість рулонів на палеті (шт)	-	27	30		33	

* клас B для об'єктів класу A1 і A2, клас D для дерев'яних і деревоподібних елементів

** значення наведено на основі результатів лабораторних випробувань для умов Центральної Європи

BLACK

CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6

32-300 Olkusz, Polska

tel. +48 32 624 95 00

e-mail: ukraine@creaton.pl

BLACK